


Acciaio ricotto da cementazione UNI: 18NiCrMo5					
UNI	EURONORM	DIN	BS	AFNOR	AISI
18NiCrMo5	18NiCrMo6-4	-	815M17	18NCD6	4317

UTILIZZO: costruzione di pezzi per macchine di medie sezioni che devono offrire buona resistenza alla fatica ed agli urti, come ingranaggi speciali, aste di stantuffi, ingranaggi di camion ed auto.
Offre una buona temprabilità e non è soggetto a fragilità di rinvenimento.




TONDO LAMINATO																	
diametro	18	20	22	25	26	28	30	32	35	38	40	42	45	50	52	55	60
	65	70	75	80	85	90	100	105	110	115	120	125	130	140	150	170	180
	200	210	220	230	240	250	260	270	280	300	320	330	350	370	390	400	



QUADRO RICAVALTO DA LAMIERA							
lato	30	40	50	60	70	80	



PIATTI RICAVALTO DA LAMIERA	
spessore	da 12 a 105



PIASTRE LAMINATE RICOTTE								
spessore	20	30	40	50	60	70	80	100

SIAMO IN GRADO DI SODDISFARE OGNI VS. ESIGENZA

Acciaio ricotto da cementazione Trafilato UNI: 18 Ni Cr Mo 5



TONDO TRAFILATO				
diametro	10	12	16	18