

Bronzo Fosforoso UNI EN 12163: CW453K – CuSn6

Corrispondenze approssimative:

UNI	EURONORM	DIN	BS	JIS	AFNOR
CW452K	CW452K	CuSn6	PB103	C5191	CuSn6P

Analisi Chimica indicativa (%):

Cu	Zn	Pb	Sn	Fe	Ni	P
Resto	0 ÷ 0,02	0 ÷ 0,02	5,50 ÷ 7,00	0,1	0,2	0,01 ÷ 0,4

Utilizzo:

Si realizzano minuterie metalliche, connectors, settore bianco, occhielli, cerniere, bottoni, ganci, fibbie,... Nel settore elettronico si utilizza per capicorda, connectors, terminali, virole, contatteria, relais, spinotti, pins, morsertti,...

Questo materiale è facile da tranciare, imbutire, trattare superficialmente, saldare e stampare.