


Acciaio UNI: X40Cr14					
UNI	EURONORM	DIN	WERKSTOFF	AFNOR	AISI
X40Cr14	X40Cr13	X40Cr13	1,2083	Z40C14	420C

*UTILIZZO: Acciaio inossidabile per stampi di materie plastiche, resistente alla corrosione come aminoacidi e termoplastici a forte sviluppo di acidi, buona lucidabilità, resistenza all'usura; da tutte queste qualità ne deriva una maggiore durata dello stampo e una conseguente riduzione dei costi di manutenzione, la superficie delle impronte mantiene la sua finitura originaria per lunghi periodi di esercizio, anche lavorando in ambienti ad elevata umidità non richiedono una particolare protezione.*



TONDO RICOTTO																
diametro	25	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	150	160	180	200



PIATTO BONIFICATO FUCINATO	
lato	dal 30 al 200

**SIAMO IN GRADO DI SODDISFARE OGNI VS. ESIGENZA DI MISURA**