


Acciaio UNI: X37CrMoV 51 KU					
UNI	EURONORM	DIN	WERKSTOFF	AFNOR	AISI
X37CrMoV51KU	X37CrMoV5-1	X38CrMnV5-1	1,2343	Z38CDV5	H11


*Utilizzo: Acciaio per lavorazione a caldo che sopporta l'acqua come mezzo refrigerante in esercizio di lavoro, impiegato per la costruzione di utensili sottoposti ad elevate sollecitazioni.*

*Questo acciaio trova applicazione per la costruzione di stampi per la pressofusione di leghe leggere, stampi per materie plastiche, stampi per presse a frizione e macchine per lo stampaggio a caldo degli acciai e metalli, matrici per l'estrusione dell'alluminio, lame di cesoia a caldo.*

*L'acciaio può essere sottoposto a nitrurazione.*



TONDO ricotto																
diametro	15	20	25	30	35	40	45	50	60	65	70	80	90	100	110	120
	130	140	150	160	180	200	220	230	240	250	260	300				



PIATTO fucinato ricotto	
spessore	dal 15 al 400

**SIAMO IN GRADO DI SODDISFARE OGNI VS. ESIGENZA DI MISURA**